



Wood Terrace Oil

- Pflege-Öl -

Dekoratīvā eļļa uz šķīdinātāja bāzes koka terasēm un dārza mēbelēm




Krāsas tonis	Pieejamība			
	Skaitis uz paletes	672	200	96
	Lielums / daudzums	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	5 l
	Iepakojuma veids	Skārda spainis	Skārda spainis	Skārda spainis
	Iepakojuma kods	01	03	05
	Preces Nr.			
Duglāzija/Douglasie	2645	■	■	■
Bezkrāsains/Farblös	2652	■	■	■
Tīkkoks/Teak	2653	■	■	■
Lapegle/Lärche	2654	■	■	■
Bangkirai/Bangkirai	2655	■	■	■
Intensīvi antracīta pelēks/Anthrazitgrau intensiv	2599	■	■	■
Riekstkoks/Nussbaum (RC-660)	2600	■	■	■
*Minimālais pasūtījums - 5 l				

Patēriņš

Atkarībā no koksnes absorbcijas spējas 60 - 80 ml/m² uz katru krāsas slāni
Renovācijai pietiek ar vienu kārtu.



Lietojuma jomas



- Koksne telpās un ārā
- Koksnes elementi, kas nesaglabā izmēru un ierobežoti saglabā izmēru
- (Dārza) mēbeles un koka terases
- Piem., tīkkoks, bangkirai, massaranduba, iroko, ozols, lapegle un duglāzija
- Termokoksne
- WPC, bambusam, Resysta koksnei ieteicama apstrāde ar "WPC Impregnation Oil"

Īpašības



- Atgrūž ūdeni
- Noturīga pret laikapstākļu iedarbību un mitrumu regulējoša
- Pasargā koksni no izžūšanas
- Pigmentētie varianti aizsargā koksni pret pelēkošanu
- Izcili skaisti krāsu toņi
- Intensīvi krāsu toņi vienotam krāsu noformējumam
- Vienkārša lietošana
- Pirms turpmākās apstrādes virsmas slīpēšana nav nepieciešama

Izstrādājuma dati

Saistviela	Linsēklu eļļa
Blīvums (20 °C)	0,85 g/cm ³
Smarža	Raksturīga
Spīduma pakāpe	Matēts



Norādītās vērtības ir tipveida izstrādājuma īpašības, un nav uzskatāmas par saistošām produkta specifikācijām.

Papildu informācija

➤ [Ilgspējas informācijas lapa](#)

Iespējamie sistēmas produkti

- [End Grain Sealer \(1900\)](#)
- [Wood Lightener \(2641\)](#)
- [Wood Cleaner \(2640\)](#)
- [Wood Cream clear \(2714\)](#)
- [Wood Impregnation ^{\[eko\]} \(0652\)](#)

Sagatavošanās darbam

■ Prasības attiecībā uz pamatni

Koka detaļas, kas ierobežoti saglabā izmēru un nesaglabā izmēru: koksnes mitrums maks. 18%

■ Sagatavošana

Lai izvairītos no žūšanas palēnināšanās ar sastāvdaļām bagātu koksnes sugu gadījumā, pirms pirmreizējās apstrādes koksni dažas nedēļas vajadzētu paturēt ārā, pakļaujot atmosfēras nokrišņu iedarbībai, vai arī tā jānotīra ar „Wood Cleaner”.

Pilnībā notīriet visus netīrumus, taukus un plēvi veidojošos vecos pārklājumus, izmantojot, piem., „Wood Cleaner”.

Ēvelētas koka virsmas pirms pirmās kārtas uzklāšanas rūpīgi noslīpējiet, lai nodrošinātu labu saķeri un viendabīgu krāsu. Pilnībā notīriet slīpēšanas putekļus.

Pelēkas koka virsmas notīriet ar koksnes gaišinātāju.

Atļūdes noņemiet, izmantojot zaļā apauguma noņēmēju* (*Biocīdie produkti jālieto uzmanīgi. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet etiķeti, kā arī produkta informāciju!).

Koksni ārpus telpām, kas jāpasargā pret puvi un zilēšanu, iepriekš apstrādājiet ar piemērotu koksnes aizsardzības līdzekli* (*Biocīdie produkti jālieto uzmanīgi. Pirms lietošanas ikreiz izlasiet etiķeti, kā arī produkta informāciju!).

Izstrāde



■ Izstrādes apstākļi

Materiāla, vides un pamatnes temperatūra: no min. +5 °C līdz maks. +30 °C.

Rūpīgi samaisiet materiālu.

Krāsojiet.

Ja iespējams, pirmās krāsošanas gaitā veiciet apstrādi no visām pusēm (terases klāja dēļiem).

Uzklājiet materiālu šķiedru virzienā ar lazūras otu, lielo otu vai ar drānu (kokvilnas).

Materiālu, kas nav iesūcies koksnē, ar sausu otu vai ar drānu noņemiet ne vēlāk kā pēc 30 minūtēm.

Pēc izžūšanas (apt. pēc 12 stundām) nokrāsojiet otrreiz.

Apstrādājiet blakus esošas virsmas tikai ar tādu materiālu, kam ir identisks ražošanas partijas numurs (dažādu partiju materiāli iepriekš savā starpā jāsamaisa), jo pretējā gadījumā iespējamas nelielas krāsas, spīduma un struktūras atšķirības.

Atvērtus iepakojumus cieši aizveriet un izlietojiet iespējami īsākā laikā.

Norādes par izstrādi



Izveidojot testa laukumus, uz pamatnes jāpārbauda saderība, saķere un krāsas tonis.

Nokrišņi var izskatīt ūdenī šķīstošās sastāvdaļas no koksnes ar lielu sastāvdaļu daudzumu, piem., no ozola, sarkanā ciedra, afzēlijas, sarkankoka u.c. Tā rezultātā var iekrāsoties gaišas krāsas mūris vai apmetums.

Bezkrāsainā eļļa neaizsargā pret ultravioleto starojumu (pelēkošanos), tāpēc to var izmantot tikai tām koka būvkonstrukcijām, kas nav tieši pakļautas atmosfēras nokrišņu iedarbībai (koksnei, kas ir pasargāta no tiešiem saules stariem, nokrišņu un vēja iedarbības). Ja bezkrāsainas eļļas krāsojums ir vēlams ārā, kur tas ir pakļauts atmosfēras nokrišņu iedarbībai, uzklājiet vairākas eļļas kārtas un regulāri kopiet virsmas, tās pārkrāsojot.

Balto un pasteltoņu lazūras krāsu atšķirīgo nosedzošo īpašību dēļ vizuālais izskats var atšķirties atkarībā no pamata. Iepriekš jāpārbauda, vai lazūras pārklājums, noteiktos apstākļos saskaroties ar koksnes sastāvdaļām, nemaina krāsu.

Sakarā ar to, ka šiem krāsu toņiem ir zema UV aizsardzība, jārēķinās ar īsākiem virsmu apkopes intervāliem. Lai ņemtu vērā un precizētu šeit minētos faktus, iepriekš ir jāizveido testa laukums, lai nodrošinātu, ka virsma būs tāda, kā iecerēts.

Zonā, kas ir pakļauta atmosfēras nokrišņu iedarbībai, vismaz reizi gadā ir jāuzklāj kopjošais pārklājums.

Krāsu toņi ir pielāgoti attiecīgajai koku sugai, taču tos bez problēmām var izmantot arī uz citu koku sugu koksnes. Tādā gadījumā krāsas tonis atšķirsies no parauga krāsu toņu paletē.

Apakšējās, šķērsām šķiedrai zāģētās virsmas iezāģējiet, lai izveidotu mala nopilēšanai.

Kokmateriālu galu un griezumam virsmas pēc tam jāaizsargā pret mitrumu, uzklājot galu aizsarglīdzekli divās kārtās.

Pašaizdegšanās risks (DGUV informācija 209-046). Nedrīkst apstrādāt vienā un tajā pašā darba vietā ar NC saturošām lakām vai kodināšanas šķīdumiem. Savāciet piesārņotus tekstilizstrādājumus (piemēram, tīrīšanas lupatas, darba apģērbu, putekļu savākšanas tvertnes) ugunsdrošos atkritumu konteineros un iznīciniet tos ugunsdrošā veidā (zem ūdens).

■ Žūšanas laiks

Putekļu sauss: apt. pēc 4 stundām

Pārkrāsojams: apt. pēc 12 stundām



Praksē iegūtās vērtības 20 °C temperatūrā un ar 65% relatīvo gaisa mitrumu.
Zema temperatūra, slikta gaisa apmaiņa un augsts gaisa mitrums pagarina žūšanai nepieciešamo laiku.

■ **Atšķaidīšana**
Gatava lietošanai

Norādes

DIN EN 71-3 "Noteiktu elementu migrācija":
Šī izstrādājuma ražošanā ir ievērotas robežvērtības attiecībā uz smago metālu migrāciju bērnu rotaļlietās saskaņā ar DIN EN 71-3, līdz ar to tas atbilst kādai no vairākām citām prasībām, kas tiek izvirzītas bērnu rotaļlietu drošumam saskaņā ar ES "Rotaļlietu direktīvu" (2009/48/EK).

Ēvelētai lapeglei un īpaši sveķiem bagātiem skujkokiem pārklājuma sakere un izturība pret laikapstākļiem var būt samazināta, jo īpaši horizontālu augšanas gredzenu, zaru un sveķiem bagātu vēlo koksnes zonu gadījumā. Šajā gadījumā jārēķinās ar īsākiem tehniskās apkopes un uzturēšanas intervāliem. To var novērst tikai ar iepriekšēju pakļaušanu laikapstākļu ietekmei vai ļoti rupju koka noslīpēšanu (P80). Šiem kokmateriāliem, ja tie ir neapstrādāti, ir jāparedz ievērojami garāki apkopes un uzturēšanas intervāli.

Terašu virsmām peldbaseinu zonā palielinātā noslogojuma dēļ, ko rada hlors, tīrīšanas līdzekļi un intensīva mitruma iedarbība, iespējama samazināta krāsojuma noturība un izturība pret atmosfēras nokrišņu iedarbību. Tādā gadījumā jārēķinās ar īsākiem apkopes un atjaunošanas intervāliem.


Darbarīki/tīrīšana



Dabīgu saru ota, lielā ota, bezplūksnu kokvilnas audums

Notīriet instrumentus uzreiz pēc lietošanas ar līdzekli Verdünnung & Pinselreiniger".
Tīrīšanas atlikumus utilizējiet atbilstoši noteikumiem.

Uzglabāšana/uzglabāšanas ilgums



Uzglabājot neatvērtā oriģinālajā traukā, vēsā, sausā un no sala pasargātā vietā vismaz 5 gadi.
Atvērtā trauka saturu izmantojiet iespējami īsākā laikā.

Drošība/noteikumi

Plašāku informāciju par drošību transportēšanas, uzglabāšanas un lietošanas laikā, kā arī par utilizēšanu un ekoloģiju skatiet spēkā esošajā drošības datu lapā.

Utilizācijas norāde

Lielāks produkta atlikums jāutilizē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem oriģinālajā iepakojumā. Pilnībā iztukšoti iepakojumi jānodod otrreizējās pārstrādes sistēmā. Nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā. Neiztukšot izlietnē.

GOS saskaņā ar Krāsu direktīvu (Nr. 2004/42/EK)

ES robežvērtība produktam (kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Šis produkts satur <700 g/l GOS.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	700g/l

Mēs norādām uz to, ka šeit ietvertie dati/norādījumi tika noteikti praksē vai laboratorijā kā aptuvenas vērtības, un tāpēc tie pamatā nav uzskatāmi par saistošiem.

Šie norādījumi ir vispārēja informācija, kas apraksta mūsu izstrādājumus, kā arī informē par to izmantošanu un apstrādes veidiem. Turklāt ir jāņem vērā,

ka atkarībā no konkrēto darba apstākļu, izmantoto materiālu un darba vietas atšķirībām un dažādajiem iespējamajiem apstākļiem nav iespējams aprakstīt katru atsevišķu gadījumu. Tāpēc mēs šaubu gadījumā iesakām veikt izmēģinājumu vai sazināties ar mums. Ja mēs neesam skaidri un rakstiskā veidā apliecinājuši izstrādājumu specifisku piemērotību vai īpašības līgumā noteiktam izmantošanas mērķim,

izmantošanas tehniskās konsultācijas vai pamācības, arī tad, ja tās veiktas pēc labākajām zināšanām, jebkurā gadījumā nav saistošas. Pārējos gadījumos spēkā ir mūsu tirdzniecības un piegādes nosacījumi.

Ja šī tehniskā atgādnē tiek izdota jaunā redakcijā, tad jaunā redakcija aizstāj līdzšinējo tehnisko atgādni.