Villa Novus

Lateksiniai dažai išorės darbams | Vandens pagrindu | Elastingi | Gerai padengia paviršių | Neblunka

PASKIRTIS

Labai atsparūs atmosferos ir šviesos poveikiui lateksiniai dažai išorės darbams. Elastingi, gerai padengia paviršių, neblunka. Skirti naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams fasadams, išorės apdailos lentoms, langinėms, tvoroms ir kitoms medinėms konstrukcijoms dažyti.



PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, nuo jo reikia nuvalyti senus besiluppančius dažus ir nešvarumus. Mikroorganizmus nuvalyti specialiais valikliais. Blizgančius, anksčiau dažytus paviršius pašiurkštinti ir nuvalyti dulkes. Naujus ir senus paviršius, nuvalytus iki grynos medienos, rekomenduojama įmirkyti medienos apsaugos priemonėmis bei gruntuoti specialiu mediniams paviršiams skirtu gruntu, prieš padengiant paviršių vandens dispersiniais dažais.

NAUDOJIMAS

Dažai visiškai paruošti naudoti. Prieš dažant gerai išmaišyti. Galima dažyti teptuku, voleliu arba purškiant. Dažyti aplinkos temperatūrai esant nuo +5 iki +30 °C. Saugoti nuo šalčio!

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m², dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti 2 kartus.

SAUGOS REIKALAVIMAI

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI

Nepilti dažų į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą pakuotę bei skystas atliekas utilizuoti pagal šalyje galiojančius įstatymus.

Techniniai duomenys

Paskirtis	Lauko ir vidaus darbams
Skiediklis	Vanduo
Džiūvimo laikas	1 val. (22 °C, 55 % RH)
Galima perdažyti po	5–6 val. (22 °C, 55 % RH)
Dengiamumas	10–12 m²/l
Laikymas	>5 °C, saugoti nuo užšalimo
Blizgumas (ISO 2813)	Pusiau matiniai (20)
Spalva	Balta, galima suteikti atspalvį (A ir C bazė) ir įvairių spalvų
Darbo įrankiai	Teptukas, volelis, aukšto slėgio purškiklis
Atsparumas drėgnajam valymui (ISO 13300+AC:2004)	1 klasė (< 5 µm po 200 šveitimo ciklų)
Dengiamumas (ISO 6504-3)	1–2 klasė (≥ 98% ir < 99,5%)
Tankis	1,1–1,3 g/cm³
Darbo įrankių valymas	Vanduo
Pakuotė	1 l, 3 l, 5 l, 10 l
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – 1,5 metų nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotės

PENTA COLOR