



Wood Terrace Oil

- Pflege-Öl -

Dekoratyvinis aliejus tirpiklių pagrindu medinėms terasoms ir sodo baldams




Atspalvis	Variantai				
	Kiekis ant paletės	672	200	96	22
	Pakuotė	3 x 0,75 l	2 x 2,5 l	5 l	20 l
	Pakuotės rūšis	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras	Skardinis kibiras
	Pakuotės kodas	01	03	05	20
	Artikulo Nr.				
Didžioji pocūgė/Douglasie	2645	■	■	■	
Bespalvis/Farblos	2652	■	■	■	■
Tikmedis/Teak	2653	■	■	■	
Maumedis/Lärche	2654	■	■	■	
Glotnioji šorėja/Bangkirai	2655	■	■	■	
Antracito pilkas intensyvus/Anthrazitgrau intensiv	2599	■	■	■	
Riešutmedis/Nussbaum (RC-660)	2600	■	■	■	

Išėiga



Priklausomai nuo medienos sugeriamumo, 60–80 ml/m² vienam sluoksniui
Renovuojant pakanka vieno sluoksnio.

Panaudojimo sritys



- Išorės ir vidaus medienos paviršiams
- Kintančių matmenų ir riboto stabilumo medinėms konstrukcijoms
- (Sodo) baldams ir medinėms terasoms
- Pvz., tikmedžio, glotniosios šorėjos, amerikinio kulkmedžio, akmanmedžio, ąžuolo, maumedžio, septynlapio balamedžio ir didžiosios pocūgės medienos gaminiams
- Terminiškai apdorotai medienai
- Medienos ir plastiko kompozito (WPC) lentoms, bambuko ir „Resysta“ gaminiams rekomenduojama naudoti WPC impregnavimo aliejų („WPC Impregnation Oil“)

Savybės



- Nepralaidus vandeniui
- Atsparus atmosferos poveikiui ir reguliuojantis drėgmę
- Saugo medieną nuo išsausėjimo
- Pigmentuoti produkto variantai apsaugo nuo papildėjimo
- Nuostabūs atspalviai
- Intensyvūs atspalviai tolygiam spalvų dizainui sukurti
- Paprastas apdorojimas
- Prieš tolesnį apdorojimą nebūtina šlifuoti paviršiaus



Produkto duomenys

Rišamoji medžiaga	Linų sėmenų aliejus
Tankis (20 °C)	0,85 g/cm ³
Kvapas	Būdingas
Blizgesys	Matinis

Pateiktos vertės – tai produktui būdingos savybės, tačiau jos nėra laikomos būtina produkto specifikacija.

Papildoma informacija

➤ [Tvarumo duomenų lapas](#)

Galimi sistemos produktai

- [End Grain Sealer \(1900\)](#)
- [Wood Lightener \(2641\)](#)
- [Wood Cleaner \(2640\)](#)
- [Wood Cream clear \(2714\)](#)
- [Wood Impregnation ^{\[eco\]} \(0652\)](#)

Pasiruošimas darbui

■ Reikalavimai pagrindui

Riboto matmenų stabilumo ir kintančių matmenų mediena: medienos drėgmė ne didesnė kaip 18 %

■ Paruošimas

Norint išvengti per ilgo džiūvimo (medienos gaminiams, kurių sudėtyje yra daug sudedamųjų dalių), prieš pirmąjį dengimą medieną reikėtų palikti lauko sąlygomis keletą savaičių arba išvalyti medienos giluminiu valikliu („Wood Cleaner“).

Kruopščiai pašalinti purvą, riebalus ir plėvelę sudarančius senus dažus, naudojant, pvz., medienos giluminį valiklį („Wood Cleaner“).

Prieš dengiant pirmą sluoksnį, obliuotus medienos paviršius kruopščiai nušlifuoti, siekiant pagerinti sukibimą ir užtikrinti vienalytę spalvos išvaizdą. Visiškai pašalinti šlifavimo dulkes.

Papildėjusias medienos vietas nuvalyti medienos valymo priemone („Wood Lightener“), skirta papildėjimui šalinti.

Dumblus pašalinti žalių apnašų šalinimo priemone („Grünbelag-Entferner**“) (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!)

Lauko medieną, kurią norima apsaugoti nuo puvinio ir mėlynavimo, pirmiausia apdoroti tam skirta medienos apsaugos priemone* (*Biocidus naudoti atsargiai! Prieš naudojimą perskaityti informaciją etiketėje arba techniniame apraše!).

Apdorojimas



■ Apdorojimo sąlygos

Medžiagos, aplinkos ir pagrindo temperatūra: ne žemesnė kaip +5 °C ir ne aukštesnė kaip +30 °C.

Medžiagą gerai išmaišyti.

Tepti teptuku.

Jei įmanoma, pirmą sluoksnį padengti iš visų pusių (apdorojant terasos lentas).

Produktą tepti lazūrinių dažų teptuku, plokščiuoju teptuku arba (medvilniniu) audiniu plaušo kryptimi.

Neįsigėrusį medžiagos perteklių ne vėliau kaip po 30 min. nuvalyti sausu teptuku arba audiniu.

Išdžiūvus pirmam sluoksniui (maždaug po 12 val.), dengti antrą sluoksnį.

Ant gretimų paviršių tepti tos pačios partijos medžiagą (prieš tai sumaišyti skirtingų partijų medžiagą). Kitaip gali atsirasti nedidelių spalvos, blizgesio ir tekstūros skirtumų.

Pradarytas pakuotes sandariai uždaryti, o produktą sunaudoti artimiausiu metu.

Apdorojimo nurodymai



Atliekant bandomąjį dažymą patikrinti suderinamumą, atspalvį ir sukibimą su paviršiumi.

Apdorojant medieną, kurioje yra daug sudedamųjų dalių, pvz., ąžuolą, raudonąjį kedrą, afzeliją, raudonmedį ir kt., dėl kritulių gali būti išplautos vandenyje tirpios medienos sudedamosios dalys. Dėl to gali pakisti šviesaus mūro ar tinko spalva.

Bespalvio atspalvio produktas neapsaugo nuo UV spindulių poveikio (papildėjimo), todėl šio atspalvio produktu galima dengti tik medienos gaminius, kurių tiesiogiai neveikia atmosferos sąlygos (medieną, kuri apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, kritulių ir vėjo). Jei nuo oro sąlygų neapsaugotoje vietoje pageidaujama bespalvė danga, reikia dengti kelis jos sluoksnius ir reguliariai atnaujinti.

Dėl skirtingų baltų ir pastelinių atspalvių lazūrinių dažų dengiamųjų savybių optinė išvaizda gali skirtis priklausomai nuo pagrindo. Būtina iš anksto patikrinti, ar dėl medienos sudėtyje esančių medžiagų lazūriniai dažai gali pakeisti spalvą.

Dėl prastesnės šių atspalvių apsaugos nuo UV spindulių gali tekti dažniau atnaujinti dangą.

Siekiant atsižvelgti į šiuos klausimus, reikia apdoroti bandomąjį paviršių, kad būtų užtikrinta, jog padengtas paviršius atitinka lūkesčius.

Atmosferos sąlygų tiesiogiai veikiamus paviršius reikia atnaujinti mažiausiai vieną kartą metuose.

Atspalviai yra pritaikyti pagal medienos rūšį, tačiau gali būti naudojami įvairiai medienai. Tokiu atveju atspalvis gali truputį skirtis nuo pavaizduotojo.

Apatinius skersai pjautos medienos plotus įpjauti, kad susidarytų „nuvarvėjimo“ kraštas.

Tuomet nupjautus galus ir kitus pjautinius paviršius reikia apsaugoti nuo drėgmės, užtepant du pjautinės medienos apsaugos priemonės („End Grain Sealer“) sluoksnius.

Savaiminio užsidegimo pavojus (DGUV informacinis dokumentas Nr. 209-046). Toje pačioje darbo vietoje



negalima naudoti nitroceliuliozinių lakų ar beicų. Suteptus tekstilės gaminius (pvz., valymo šluostes, darbo drabužius, dulkių surinkimo filtrus) surinkti į ugniai atsparias atliekų talpyklas ir saugiai juos pašalinti (užpildus vandeniu).

■ **Džiūvimas**

Nelimpa dulkės: maždaug po 4 val.
Galima dengti kitą sluoksnį: maždaug po 12 val.
Praktinės vertės nustatytos esant 20 °C temperatūrai ir 65 % santykinei oro drėgmei.
Žema temperatūra, nepakankama oro cirkuliacija ir didelė oro drėgmė prailgina džiūvimą.

■ **Skiedimas**

Paruoštas naudoti

Nurodymai

EN 71-3 „Tam tikrų elementų migracija“:
šis produktas atitinka sunkiųjų metalų išsiskyrimo iš vaikams skirtų žaislų ribines vertes pagal EN 71-3 ir atitinka vieną iš kelių kitų vaikams skirtų žaislų saugos reikalavimų, nustatytų ES direktyvoje dėl žaislų saugos (2009/48/EB).

Obliuoto maumedžio ir ypač dervingų spygliuočių horizontalioms medienos amžių išduodančioms rievėms, šakoms ir dervingoms senesnės medienos dalims gali būti būdingas prastesnis sukibimas su dažais bei mažesnis atsparumas oro sąlygoms. Tokius paviršius reikia dažniau prižiūrėti ir atnaujinti. Padėti gali tik išankstinis apdorojimas apsaugant medieną nuo oro sąlygų poveikio arba šlifavimas labai grublėtu šlifavimo popieriumi (P80). Tokiai medienai (jei ji stambiai pjaustoma) taikomi daug ilgesni priežiūros ir atnaujinimo intervalai.

Apdorojant terasų, esančių šalia baseinų, paviršius, dėl padidėjusio chloro, valiklių ir intensyvios drėgmės poveikio gali sumažėti dangos sukibimas ir atsparumas oro sąlygoms. Todėl gali prireikti dažniau prižiūrėti ir atnaujinti dangos sluoksnį.


Darbo įrankiai / valymas



Natūralių šerių teptukas, platus teptukas, nesipūkuojanti medvilninė šluostė

Darbo įrankius tuoj pat po naudojimo nuvalyti skiedikliu ir teptukų valikliu („Verdünnung & Pinselreiniger“).
Valymo atliekas pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Sandėliavimas / galiojimas



Nepradarytoje originalioje pakuotėje vėsiai, sausai ir saugant nuo šalčio galima laikyti mažiausiai 5 metus.
Pradarytas pakuotes sunaudoti kuo greičiau.

Saugumas / reglamentai

Daugiau informacijos apie saugą transportuojant, sandėliuojant ir tvarkant, taip pat apie šalinimą ir poveikį aplinkai pateikta naujausiame saugos duomenų lape.

Atliekų šalinimo nurodymai

Didesni produkto likučiai pagal galiojančius teisės aktus turi būti atiduodami tvarkyti originalioje pakuotėje.
Visiškai tuščias pakuotes atiduoti perdirbti atliekų perdirbimo įmonių surinkimo punktuose. Draudžiama išmesti produktą kartu su buitinėmis atliekomis. Užtikrinti, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Nepilti į kriauklę.

**LOJ pagal „Decopaint“ direktyvą
(2004/42/EB)**

ES ribinė produkto vertė (Kat. A/f): maks. 700 g/l (2010).
Produkto sudėtyje yra < 700 g/l LOJ.



Atkreipiamė dėmesį, kad pateikti duomenys yra nustatyti produktus taikant praktiškai ir juos išbandant laboratorijoje, todėl duomenys yra teisiškai neįpareigojantys.

Pateikti duomenys tėra bendro pobūdžio informacija apie mūsų produktus, jų naudojimą ir apdorojimą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai,

kad dėl didelės darbo sąlygų, naudojamų medžiagų ir statybviečių įvairovės paprasčiausiai neįmanoma įvertinti kiekvieno atvejo atskirai. Todėl iškilus bet kokiems klausimams rekomenduojame atlikti bandymus savarankiškai arba pasikonsultuoti su mumis. Jei raštu aiškiai nepatvirtinome, kad produktai ar jų savybės tinka sutartyje numatyta specialiajai paskirčiai, bet kokia techninio pobūdžio konsultacija ar naudojimo nurodymai,

net jei tokia informacija suteikta remiantis turimomis žiniomis, išlieka teisiškai neįpareigojanti. Visais kitais atvejais galioja mūsų bendrosios pardavimo ir tiekimo sąlygos.

Pasirodžius naujam techniniam aprašymui, jis pakeičia iki tol galiojusį techninį aprašymą.